

Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон»

Моб: +7 (905) 563-57-46

Эл. почта: zakupki@doska-vsem.ru

Контактное лицо: Елена

### Требования к заготовкам из ДУБА (толщиной 27 мм)

1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
6. Пиломатериал должен быть свежераспиленный (**сухостой не допускается**)
7. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер)

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина ,мм	Доля от поставки в%			
			по длинам	по сортам	по ширине	
27(29)	180 (183)	от 600(630) до 900 (930) с градацией 100	до 20%	0-1	2	70%
		от 1000(1030) до 1600(1630) с градацией 100	40 %			
		от 1700(1730) до 2200(2230) с градацией 100; от 2500 без ограничений	от 40%			
	160 (163)	от 1700 (1730) до 2200 (2230) с градацией 100 от 2500 без ограничений	от 40%	70 %	30 %	30%
		от 1000 (1030) до 1600(1630) с градацией 100	30-50%			
		от 600(630) до 900 (930) с градацией 100	до 20%			
	140 (143)	600 (630); 900 (930)		без огранич.	0-1	-
	110 (113)					
	80 (85) 110 (115)	от 1500 (1530) с градацией 100		без огранич.	0	-

#### 8. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

Пороки обработки и покоробленности	Ед. изм.	Значение
Отклонение по длине	мм	+100
Отклонение по ширине	мм	+ 3
Отклонение по толщине	мм	+ 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	2,5 на 500 мм (0,5%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

9. Требования к качеству заготовок из дуба

Наименование пороков	Норма ограничения пороков						
	0 сорт	0-1 сорт		2 сорт			
		лицевая	оборотная	лицевая	оборотная		
Сучки здоровые сросшиеся, глазки	светлые Ø до 3мм  темные Ø до 2 мм  не более 2 шт. на 1 мп	светлые Ø до 15мм  темные Ø до 10 мм  не более 3 шт. на 1 мп	допускаются светлые Ø до 25мм  темные Ø до 20мм			светлые Ø до 40мм  темные Ø до 15 мм  не более 3 шт. на 1 мп	светлые Ø до 50мм  темные Ø до 25 мм
Сучки частично сросшиеся, с трещинами	не допускаются	допускаются, не более 3 шт. на 1 мп Ø до 10 мм      Ø до 25 мм      Ø до 20 мм      Ø до 30 мм					
Сучки загнившие, табачные, несросшиеся, выпадающие	не допускаются						
Сучки кромочные	не допускаются			допускаются Ø до 15 мм не более 3 шт. на участке длиной 500 мм			
Завиток	допускается						
Заболонь, внутренняя заболонь	не допускается		допускается до 1/3 толщины доски	допускается			
Прорость	не допускается			длинной не более 20 мм	допускается		
Трещины	не допускаются						
Сердцевина	не допускаются				допускается до 1/3 толщины доски		
Пятнистость, побурение	не допускается			допускается			
Червоточины	не допускаются			допускаются Ø до 2 мм			
Гниль, желтизна	не допускаются						
Механические повреждения (сколы, вырывы)	допускаются глубиной не более 5 мм						
Обзол тупой	допускается с шириной не пропиленной кромки не более 5 мм						

## ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Торцы заготовки должны быть обязательно обработаны парафином сразу после распиловки. Длина обработки не менее 20 мм.
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

## ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. **Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком!**
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.
4. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.
5. После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату. Оплата производится в течение 10-и банковских дней после выставления счета.