

Адрес доставки: 192-й км от Москвы трасса М4 «Дон»

Моб: +7 (905) 563-57-46

Эл. почта: zakupki@doska-vsem.ru

Контактное лицо: Елена

### Требования к заготовкам из древесины КЛЁНА

1. Порода древесины – клён
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
6. Пиломатериал должен быть свежераспиленный.
7. Основные зачетные размеры заготовок (в скобках указан пильный размер)

Сорт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Объем в поставке
Сорт А	1050(1055)	85(87)	22(24)	5%
	<b>440(445)</b>			80%
	370(375)			10%
	300(305)			5%

8. Требования к качеству заготовок из клёна

Наименование пороков	Сорт А	
	лицевая	оборотная
Сучки здоровые сросшиеся светлые	не допускаются	допускаются без выхода на ребро Ø до 10 мм
Сучки частично сросшиеся, выпадающие, темные, загнившие	не допускаются	
Глазки (до 3 мм)	допускаются светлые, кроме групповых	
Прорость	не допускается	допускается длиной не более 20 мм
Завиток	допускается	
Трещины	не допускаются	
Прожилки (темные)	не допускаются	
Ложное ядро	не допускается	допускается до 1/3 толщины заготовки
Червотчины	не допускаются	
Гниль, побурение, пятнистость	не допускаются	
Цвет древесины	Не допускается розовый и коричневый цвет древесины. Допускается <b>белый цвет с розовым оттенком.</b>	
Направление волокон	Не менее 50% радиал.	

9. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

<b>Пороки обработки и покоробленности</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Значение</b>
Отклонение по длине	мм	+ 5
Отклонение по ширине	мм	+ 3
Отклонение по толщине	мм	+ 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	2,5 на 500 мм (0,5%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

### **ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

1. Торцы заготовки должны быть обработаны парафином сразу после распиловки. Длина обработки не менее 20 мм
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

### **ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком.
3. В случае выявления при переборке несоответствия по сортам более 5% и размерам более 2% или иного несоответствия настоящим требованиям, работы прекращаются, поставщик уведомляется и по согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.
4. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику.
5. После окончания переборки поставщику отправляется в электронном виде Акт сверки. При согласии с результатами переборки поставщик подписывает Акт сверки и выставляет счет на оплату. Оплата производится в течение 10-и банковских дней после выставления счета.