

## Требования к заготовкам из ДУБА (толщиной 30 мм)

1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине. Поперечный рез под 90градусов
6. Цвет натурального европейского дуба, не красный
7. Материал должен быть без плесени, опилок, следов прокладок и гнили
8. Пиломатериал должен быть свежераспиленный
9. Не допускаются трещины любого вида
10. Приемка ведется по худшей стороне доски
11. Сучки допускаются только на пласти и не ближе 20 мм от края
12. Допустимые отклонения от пильного размера заготовки и покоробленности

№	Порода	Наименование	Зачетные/пильные размеры, мм			% поставки
			Толщина	Ширина	Длина	
1	Дуб	Массивная доска	30/32	180/190	1700/1730-2200/2230	40 и более
					1000/1030-1600/1630	20
					600/630-900/930	до 40
2	Дуб	Массивная доска	30/32	140/145	600/630;1200/1260; 1800/1890; 2400/2520	Не ограничено
				110/115	600/630;1200/1260; 1800/1890; 2400/2520	Не ограничено

Пороки обработки и покоробленности от пильного размера	Ед. изм.	Значение
Отклонение по длине	мм	-0; +20
Отклонение по ширине	мм	-0; + 5
Отклонение по толщине	мм	-0; + 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	2,5 на 500 мм (0,5%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

### Требования к качеству заготовок из дуба

Наименование пороков	Норма ограничения пороков на 1 м пог	
	1	2
Сучки здоровые сросшиеся, глазки	допускаются  светлые Ø до 15мм  не более 3 шт. на 1м пог	допускаются  светлые Ø до 25мм  темные Ø до 20мм  не более 5 шт
Сучки частично сросшиеся, с трещинами	Не допускаются	допускаются, не более 3 шт.  Ø до 25 мм
Сучки табачные, несросшиеся, выпадающие, сквозные	не допускаются	допускаются Ø до 10 мм не более 5 шт
Заболонь, внутренняя заболонь	не допускается	допускается
Прорость	не допускается	длиной не более 50 мм до 2 шт
Трещины любого вида	не допускаются	
Сердцевина, кольцевая гниль	не допускаются	
Пятнистость, побурение, подпар, табачка здоровая	не допускается	
Червоточины, шашель	не допускаются	
Желтизна	не допускаются	
Механические повреждения (сколы, вырывы)	не допускаются	
Обзол тупой	Допускается на оборотной стороне с шириной непропиленной кромки не более 5 мм	

### ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Торцы заготовки должны быть **обязательно обработаны парафином** сразу после распиловки. Длина обработки не менее 20 мм.
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

## **ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком.
3. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику. По согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.