

Требования к заготовкам из ДУБА (толщиной 22 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
6. Пиломатериал должен быть свежераспиленный(сухостой не допускается)
7. Основные зачетные размеры заготовок .

№ п/п	Порода	Наименование	Зачетные/пильные размеры, мм			% поставки
			Толщина	Ширина	Длина	
1	Дуб	Фриза	22/24	85/87	440/445	55
					370/375	25
					300/305	15
					230/235*	5

*длина 230 мм поставляется только в 1 сорте

8. Допустимые отклонения от пильного размера заготовки и покоробленности

Пороки обработки и покоробленности от пильного размера	Ед. изм.	Значение
Отклонение по длине	мм	-0; + 5
Отклонение по ширине	мм	-0; + 3
Отклонение по толщине	мм	-0; + 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	2,5 на 500 мм (0,5%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

9. Требования к качеству заготовок

Наименование пороков	Сорт 1	Сорт 2
	допуск на 2 стороны	допуск на 2 стороны
Сучки здоровые сросшиеся	<u>Не допускаются на лучшей стороне</u> на худшей допускаются светлые Ø до 10 мм темные Ø до 5 мм	допускаются без выхода на ребро светлые Ø до 15 мм темные Ø до 7 мм без ограничений
Сучки частично сросшиеся, выпадающие, загнившие, табачные	не допускаются	
Глазки (3 мм)	допускаются, кроме групповых	допускаются

Завиток	допускается	
Заболонь, внутренняя заболонь	не допускается на лучшей стороне на худшей до 1/3 толщины	допускается
Прорость	не допускается	длиной не более 20 мм (на худшей стороне)
Трещины	не допускаются любого вида	
Сердцевина, червоточины (вкл. шашель)	не допускается	
Пятнистость, побурение, свилеватость, прожилки, подпар	не допускается	допускается
Гниль, желтизна грибок	не допускаются	
Кольцевая гниль светлая (ржавая допускается на одной стороне)	не допускаются	допускается без потери твердости

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Торцы заготовки должны быть **обработаны парафином** сразу после распиловки.
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Заготовки должны быть уложены лицевой стороной вверх.
4. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера, на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком.
3. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику. По согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.