

## Требования к ламели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины –  $8 \pm 2$  %.
3. Заготовка, калиброванная в размер по толщине зерно Р60
4. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
5. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
6. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.

Требования к размеру.

Наименование	Сортировка	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Ламель пиленая	Стандарт	615 (-0;+10)	96 (-0;+2)	4 (-0;+0,2)
	Натур			
Ламель пиленая	Стандарт	615 (-0;+10)	126 (-0;+2)	4 (-0;+0,2)
	Натур			
Ламель пиленая	Стандарт	615-2415 (-0;+10)	166 (-0;+2)	4 (-0;+0,2)
	Натур			

Требования к качеству заготовок

Наименование пороков	Стандарт	Натур
Распил	Смешанный	Смешанный
Текстура	Натуральный рисунок древесины	
Тон	Допускается небольшой перепад цвета в пределах тона	Допускаются перепады цвета
Глазки	Допускаются, кроме групповых	
Сучки здоровые сросшиеся,	Не допускается	Светлые Ø до 10мм, темные Ø до 7мм, не более 2 шт на 1 м.п.
Сучки ребровые	не допускаются	
Заболонь	Не допускается	допускается до 10% площади пласти
Червоточина	Не допускается	
Трещины	Не допускается	
Вырывы, царапины, сколы	Не допускается	
Побурение	не допускаются	Допускается без понижения твердости

<b>Желтизна, грибные окраски</b>	не допускается
<b>Гниль</b>	не допускается
<b>Непрострог</b>	не допускаются
<b>Прорость</b>	не допускаются

### **ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

1. Пачки сформированы из ламели одного сорта. В пачку укладывается ламель по 10, 20 шт перетянутая стрепинг-лентой или стреч-пленкой.
2. Ламель должна быть уложена лицевой стороной вверх.

### **ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику. По согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.